




Compactlager S 65 Unbewehrtes Elastomerlager

Für die Anwendungsbereiche  

Besonderheit

Verschleißfest | Langlebig | Ökonomisch



| | |
|-----------------------|--|
| Compactlager S 65 | Unbewehrtes Baulager mit glatten Druckkontaktflächen |
| Material | Alterungsbeständiger EPDM-Elastomerwerkstoff |
| Materialeigenschaften | Witterungs- und ozonbeständig |
| Härte | 65 ± 5 Shore A |
| Anwendungsbereiche | Einsatz als dauerelastisches gelenkiges Verbindungselement in allen Bereichen des Bauwesens. Verwendung im Hochbau als Punktlager für die elastische Auflagerung von Bindern und Unterzügen. Im Geschossbau auch als Lagerstreifen unter Flächentragwerken und auf Wandscheiben. |
| Montage/Installation | Ausbildung gemäß bautechnischer Spezifikationen und Normen. Berücksichtigung der erforderlichen Randabstände nach DIN EN 1992-1-1 (2011-01). Das Baulager muss innerhalb der Bewehrung liegen, um planmäßige Verformungen des Lagers zuzulassen und Abplatzungen am Rand zu vermeiden. Vor dem Einbau ist darauf zu achten, dass Baulager und Auflagerflächen frei von Verschmutzungen, Eis, Schnee, Fetten, Lösemitteln, Ölen oder Trennmitteln sind. Im Ort-betonbau wird die Lagerfuge so ausgefüllt und abgedeckt, dass kein Frischbeton eindringen kann. Die Federwirkung des Lagers muss gewährleistet sein. |

Produktleistung

Druckspannung $\sigma_{R,d} = 14 \text{ N/mm}^2$
(formatabhängig)

Winkelverdrehung $\alpha_{\max} = 40 \text{ ‰}$

Schubverformung $u_{\max} = 16,8 \text{ mm}$

Zulassung (DIBt Berlin) Z-16.32-474

Dicken 5*, 8*, 10, 15, 20, 25 und 30 mm
*ohne Zulassung

Berliner Hauptbahnhof (DE)



Airbus Hamburg (DE)




Jumeirah Beach Hotel (VAE)



Medienhafen Düsseldorf (DE)



Nationalstadion Warschau (PL)



Der Inhalt dieser Druckschrift ist das Ergebnis umfangreicher Forschungsarbeit und anwendungstechnischer Erfahrungen. Alle Angaben und Hinweise erfolgen nach bestem Wissen; sie stellen keine Eigenschaftszusicherung dar und befreien den Benutzer nicht von der eigenen Prüfung, auch im Hinblick auf Schutzrechte Dritter. Für die Beratung durch diese Druckschrift ist eine Haftung auf Schadenersatz, gleich welcher Art und welchen Rechtsgrundes, ausgeschlossen. Technische Änderungen im Rahmen der Produktentwicklung bleiben vorbehalten.